

LYCKE



Lycke Allroundfärg utomhus

Lycke Allroundfärg är en vattenburen utomhusfärg med bra täckningsförmåga. Det breda användningsområdet gör att den passar utmärkt för trädgårdsmöbler, staket, lekstugor, friggebod mm. Kan målas på bland annat grundat eller tidigare målat trä. Med Lycke Allroundfärg är det enkelt att få ett bra resultat. Den slitstarka och väderbeständiga ytan ger ett effektivt skydd mot sol och regn. Lycke Allroundfärg innehåller olja som säkrar en optimal inträngning i underlaget. Lycke Allroundfärg minimerar mögelangrepp på färgytan.

 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Min. +7°C till ca. 25°C ytttemperatur vid max 80% luftfuktighet.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL Cirka 6–10 m², 2 strykningar rekommenderas.</p>	
 <p>VERKTYG Pensel, roller eller färgspruta.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten direkt efter användning.</p>	 <p>KLIBBFRI Cirka 4 timmar.*</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 16 timmar.*</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 3 veckor.*</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>

*Torktid vid 23°C, 50% RF

Hantering av färgrester Öppnad burk ska förslutas väl så att färgen kan användas igen. Genom att återanvända överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ta alltid bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester och tvättvätska ska inte hållas ut i avloppet, utan kräver specialiserad hantering. De ska därför alltid lämnas in till närmaste miljöstation. För mer råd och vägledning kontakta din lokala myndighet. Väl tömda emballage ska lämnas in till återvinningscentraler. Burkens ev. metallhandtag sorteras som metall.



Varning Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att inandas ånga. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Farliga beståndsdelar: 3-jod-2-propynylbutylkarbamat; 1,2-benisotiazol-3(2H)-on; 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Innehåller en biocidprodukt; C(M)IT/MIT (3:1). Denna färg innehåller en konserverande biocidprodukt för den torra färgfilmen. Innehåller: DCOIT, IPBC.
VOC: VOC-limit (Kat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC: < 130 g/l

Bindemedel: Alkyd/akrylat-hybrid

Glans: Halvmatt 20

Vattenburen

Min. +7°C till ca. 25°C

ytttemperatur vid max 80% luftfuktighet.

Tips för bästa resultat!

1. Underlaget ska vara rent, torrt och fast.
2. Avlägsna eventuellt löst sittande gammal färg, skadat trä samt nedbrutna träfibrer.
3. Tvätta rent med mållartvätt eller fasadtvätt.
4. Fuktkvoten i träet får inte överstiga 16%. Använd fuktmätare.
5. Blanka och hårda ytor mattslipas med slippapper.
6. Extra utsatta ytor som ändträ och spikskallar ska behandlas med Lycke Grundolja. Överflödiga olja torkas bort. Grundmåla sedan träena ytor en gång med Lycke Grundfärg Utomhus och när grundoljan har torkat. Färdigmåla sedan två gånger med Lycke Allroundfärg.
7. Måla inte i direkt solljus.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatablad vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 05/2024