

LYCKE



Lycke Grundfärg utomhus

Lycke Grundfärg är en vit täckande grundfärg för trätor utomhus. Produkten har en mycket god täckförmåga och ger god vidhäftning inför slutbehandling med täckfärg. Används utomhus på trärena ytor, underlag som är behandlat med Lycke Grundolja eller tidigare målat trä. Lycke Grundfärg är det andra steget i Lyckes målningssystem, där även Lycke grundolja (första steget) och Lycke täckfärger (tredje steget) för utomhusbruk ingår.

 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Min. + 7°C till ca. 25°C yttemperatur vid max 80% luftfuktighet.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL Cirka 6 – 8 m², 1 strykning rekommenderas.</p>	
 <p>VERKTYG Pensel, roller eller färgspruta.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs KLIBBFRI Cirka 4 timmar.*</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 8 timmar.*</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 3 veckor.*</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>

*Torktid vid 23°C, 50% RF

Bindemedel: Alkyd

Vattenburen

Arbetstemperatur: Min. + 7°C till ca. 25°C
yttemperatur vid max 80% luftfuktighet.

Tips för bästa resultat!

1. Underlaget ska vara rent, torrt och fast.
2. Avlägsna eventuellt löst sittande gammal färg, skadat trä samt nedbrutna träfibrer.
3. Tvätta rent med målartvätt eller fasadtvätt och skölj med vatten.
4. Fuktkvoten i träet får inte överstiga 16%. Använd fuktmätare.
5. Blanka och hårda ytor mattslipas med slippapper. Slipdam avlägsnas.
6. Extra utsatta ytor som ändträ och spikskallar ska behandlas med Lycke Grundolja. Grundmåla sedan trärena ytor en gång och när grundoljan har torkat. Färdigmåla sedan två gånger med Lycke Utomhus Fasadfärg, Lycke Reko Utomhus Fasadfärg eller Lycke Allroundfärg.
7. Rör om grundligt i burken. Applicera färgen jämnt och fylligt. Var extra noga med ändträ.
8. Måla inte i direkt solljus.

Hantering av färgrester

Öppnad burk ska förslutas väl så att färgen kan användas igen. Genom att återanvända överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ta alltid bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester och tvättvätska ska inte hällas ut i avloppet, utan kräver specialiserad hantering. De ska därför alltid lämnas in till närmaste miljöstation. För mer råd och vägledning kontakta din lokala myndighet. Väl tömda emballage ska lämnas in till återvinningscentraler. Burkens ev. metallhandtag sorteras som metall.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller en biocidprodukt; C(M)IT/MIT (3:1).

VOC-limit (Kat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC: < 130 g/l

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladerna samt säkerhetsdatabladet vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 05/2024