

LYCKE



Lycke Reko Fasadfärg utomhus

Lycke Reko Fasadfärg är framtagen för träfasader och är en vattenburen färg av hög kvalitet. Den ger din fasad ett långsiktigt effektivt skydd mot sol och regn. Produkten ger god glanshållning över tid och minimerar mögelangrepp på färgytan. Den fungerar utmärkt på bland annat grundat och/eller tidigare målat trä. Med Lycke Reko Fasadfärg är det enkelt att få ett bra resultat.

 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Min. + 7°C till ca. 25°C ytttemperatur, vid max 80% luftfuktighet.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL Cirka 6–8 m², 2 strykningar rekommenderas.</p>	
 <p>VERKTYG Pensel, roller eller färgspruta.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs</p> <p>KLIBBFRI Cirka 0,5 timme.*</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 3 timmar.*</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 3 veckor.*</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>

*Torktid vid 23°C, 50% RF

Hantering av färgrester

Öppnad burk ska förslutas väl så att färgen kan användas igen. Genom att återanvända överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ta alltid bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester och tvättvätska ska inte hällas ut i avloppet, utan kräver specialiserad hantering. De ska därför alltid lämnas in till närmaste miljöstation. För mer råd och vägledning kontakta din lokala myndighet. Väl tömda emballage ska lämnas in till återvinningscentraler. Burkens ev. metallhandtag sorteras som metall.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller en biocidprodukt; C(M)IT/MIT (3:1)

VOC: VOC-limit (Kat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC: < 130 g/l

Bindemedel: Akrylat

Glans: Halvmatt 15

Vattenburen

Arbetstemperatur: Min. + 7°C till ca. 25°C
ytttemperatur vid max 80% luftfuktighet.

Tips för bästa resultat!

1. Underlaget ska vara rent, torrt och fast.
2. Avlägsna eventuellt löst sittande gammal färg, skadat trä samt nedbrutna träfibrer.
3. Tvätta rent med målartvätt eller fasadtvätt och skölj med vatten.
4. Fuktkvoten i träet får inte överstiga 16%. Använd fuktmätare.
5. Blanka och hårda ytor mattslipas med slippapper. Slipdamm avlägsnas.
6. Extra utsatta ytor som ändträ och spikskallar ska behandlas med Lycke Grundolja. Överflödiga olja torkas bort. Grundmåla trärena ytor en gång med Lycke Grundfärg Utomhus och när grundoljan har torkat. Färdigmåla sedan två gånger med Lycke Reko Fasadfärg.
7. Rör om grundligt i burken. Applicera färgen jämnt och fylligt. Var extra noga med ändträ.
8. Måla inte i direkt solljus.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladet vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 05/2024